

ECOVERPRIM

Vízbázisú bitumenes alapozó

1. TERMÉK LEÍRÁS

Vízbázisú bitumenes alapozó, építőipari felhasználásra, bitumenes lemezzel vagy öntött bitumennel történő szigetelések aljzatának előkészítésére. A termék elősegíti a bitumenes vízszigetelések telepítését a poros felületek megkötésével illetve minimalizálja a beton aljzat porózusságát. Jó tapadó felületet képez a fogadó aljzaton. Vízbázisú termék lévén nem gyúlékony.

2. ALKALMAZÁS

Száraz beton felületek kiváló alapozója. Alkalmazása után remek tapadást biztosít a folyékony illetve nem folyékony bitumenes vízszigetelők számára. Hideg, nyirkos illetve csapadékos napon ne alkalmazza! A termék vízbázisú és az imént említett környezetben való telepítés után a termék nem szárad meg - lemosható marad.

3. ÖSSZETÉTEL

Bitumen és víz emulzióján alapuló bitumenes alapozó, töltőanyaggal.

4. TULAJDONSÁGOK

Külső megjelenés:	barna folyadék
Sűrűség 20°C kg/l:	1,00 ± 0,03
Szárazanyag tartalom 130°C:	23 - 27%
Viszkozitás DIN 4 at 20°C:	18" – 24"
pH érték 20°C:	8 - 11
Gyúlékonyság:	nem gyúlékony
Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban:	12 hónapig (átlagos körülmények között tárolva)

5. FELHASZNÁLÁS

Az ECOVERPRIM használatakor a betonfelületnek a lehető legszárazabbnak kell lennie, a felületekről a málló és laza részeket, olajat el kell távolítani.

A termék felhasználásra kész állapotban van a vödörökben, felkeverés után egyből felhasználható ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal.

A bitumenes lemez telepítése előtt meg kell győződni róla, hogy az alapozó réteg tökéletesen megszáradt-e. Az anyagigény és a száradási idő a fogadó felület porózusságától, a kívánt végeredménytől és a külső hőmérséklettől is függ.

Átlagosan elmondható, hogy a termék telepítés után, 4-6 óra alatt megszárad, de ez az időtartam akár 8 óra is lehet, függően az alapozó réteg vastagságától, a hűvösebb hőmérséklettől és a fogadó felület nedvszívó képességétől.

A felhordott mennyiség átlagosan 200-300 g/m², a felület porózusságától és nedvszívó képességétől függően. A felhasználás során alkalmazott szerszámok vízzel tisztíthatóak.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK

Lásd biztonsági adatlapot.

7. CSOMAGOLÁS

5-10-20 literes vödörökben.

A műszaki adatlap tájékoztató és tanácsadás jellegű.

TECHNONICOL ITALIA srl fenntartja a jogot az előzetes bejelentés nélküli műszaki tartalom módosítására.

TECHNONICOL ITALIA s.r.l.

Via Galoppat, 134 – 33087

Pasiano di Pordenone (PN), Italia

P.IVA 01745250934 - REA PN - 101202

Tel.: 0434-614611, Fax: 0434-628178

www.technicol.it, info@technicol.it